



**BORNIT® -
Slem**



Wegenbouwproducten

Oplossing voor het herstellen van poreus en verouderd asfalt - polymeergemodificeerde bitumenemulsie op basis van mineralen.

Uw voordelen zijn:

- **Verlenging in levensduur van oude, ruwe of poreuze asfaltoppervlakten**
- **Goede afdichting van asfalt poriën**
- **Verbetering van de grip en stroefheid van het behandelde oppervlak**
- **Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk**
- **Eenvoudige verwerking zonder machinaal gebruik**





BORNIT® - Slem



De ondergrond dient voor gebruik van de Slem schoon te zijn. Losse stenen dienen verwijderd te worden. Tevens dient de oppervlakte vrij te zijn van bijvoorbeeld olie, vetten en/of andere vloeistoffen (Fig. 1).

Tip: markering, (stoep)randen etc. voor gebruik van de slem afplakken (Fig. 1.1.)

Bij verouderde oppervlakten wordt een voorbehandeling met water of met BORNIT®-Primer aanbevolen (Fig. 2).



De Slem dient voor gebruik goed gemengd te worden. Er dient een homogene massa te ontstaan (Fig. 3).

Giet daarna de kant en klare Slem over het te behandelen oppervlak. Verdeel daarna met een trekker of zachte borstel de Slem gelijkmatig over het oppervlak. Gemiddeld verbruik ligt op 1 kg. per m² (Fig. 4).

Na droging ontstaat er een stroef, slijtvast en dicht oppervlak (Fig. 5). Het behandelde oppervlak kan naderhand nog met brekerzand worden afgestrooid. De uitdrogingstijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en de dikte van het aanbrengen. Dit varieert van 2 uur tot 1 dag. Tevens dient het tijdens het drogen niet te regenen.



Uw Leverancier:

Contactpersoon / doorkiesnummer:

Wij wensen:

- Teruggebeld te worden
- Informatie per post/e-mail
- Afspraak met een verkoper/de monstreur

spekking

Nederlande

Spekking BV
Blauwwater 9E

NL-5951 DB Belfeld

T +31-(0)77-3824185
F +31-(0)77-3873827

Belgien

Spekking BVBA
Oscar Huysecomlaan 23A

BE-3400 Landen

T +32-(0)11-597434
F +32-(0)11-597436

Deutschland

Spekking GMBH
Glockengasse 5

DE-47608 Geldern

T +49-(0)2831-1348285
F +49-(0)2831-1348286

